

Produktinformation

Beschreibung

Nullifire FF197 ist ein modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum.

Anwendungsbereich

FF197 ist zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den Brandschutz geeignet.

Einschränkungen

Wie alle PU-Schäume haftet FF197 nicht auf Teflon oder Oberflächen, die mit Polyethylen oder Silikon beschichtet sind. Den PU-Schaum nicht längere Zeit freibewittern, weil dieser nicht UV-beständig ist und gegebenenfalls mit einem Dichtstoff wie dem intumeszierenden Silikon FS703 beschichtet werden sollte.

Farbe

Grau

Verpackung

880 ml recyclebare Weißblechdose, mit Schraubaufsatz für Pistole oder Rührchen.

Verarbeitungshinweise

Hilfsmittel

- Schneidmesser.
- Klebeband zur Abdeckung des angrenzenden Bereichs.
- illbruck AA290 Pistolenreiniger zur Reinigung der Pistole nach der Anwendung.

Vorbereitung

- Führen Sie vor jeder Anwendung einen Test auf Eignung des Untergrunds durch.
- Angrenzende Flächen sowie Wand- und Bodenbeläge im Arbeitsbereich abdecken.
- Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein.
- Lose Teile, Staub und Fett entfernen.
- Haftflächen vor der Verschäumung anfeuchten, wenn eine beschleunigte Durchtrocknung notwendig ist.

Verarbeitung

- Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln.
- Sicherheitsdeckel entfernen und die Dose passend auf die Pistole schrauben. Die Austrittsmenge wird durch betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube an der Pistole dosiert. Bei Gebrauch mit dem AA210 Rührchen, dieses passend auf das Ventil stecken und vor Gebrauch um 90° drehen. Die Austrittsmenge wird durch eindrücken des Ventilhebels dosiert.
- Ungefähr die Hälfte der notwendigen Gesamttiefe des Hohlraums befüllen, sodass der Schaum expandieren kann.
- Arbeiten Sie bei horizontalen Fugen immer vom ausströmenden Material weg und arbeiten Sie bei vertikalen Fugen nach oben hin.
- Optimale Dosentemperatur ist 20°C, bei niedrigeren Temperaturen ist mit geringerer Schaumsausbeute zu rechnen.
- Beim Einschäumen verformbarer Bauteile muss für eine ausreichend feste Verankerung der Bauteile gesorgt werden.
- Eventuelle Schaumüberstände nach Aushärtung mit einem Messer abschneiden.

FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

bis zu
240
min



Vorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Schnelle & einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute
- Geringer Verbrauch je laufender Meter Fuge
- Flexibler Anwendungsbereich
- Auch manuell anwendbar durch 2 in 1-Ventil





FFI97

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Nullifire
Smart Protection

Reinigung

Schaumspritzer sofort mit AA290 Pistolenreiniger oder Aceton entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Die Schaumpistole nach Verwendung gründlich mit dem AA290 reinigen und mit dem AA291 Pflegespray behandeln.

Gesundheit & Sicherheit

Vor Verwendung des Produktes muss das Sicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden werden.

Technischer Service

Nullifire verfügt über ein Team erfahrener Mitarbeiter im technischen Service, die bei der Auswahl und Spezifikation der Produkte beraten. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter 02203 57550-600.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.nullifire.de.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfverfahren		
Einsatzform		Pistole	Manuell
Brandverhalten	DIN 4102-1	schwer entflammbar, B1	
Feuerwiderstand*	EN 1366-4 EN 13501-2	bis zu 4 Stunden	
Temperaturbereich		Dose: +10°C bis +30°C Umgebung: +5°C bis +35°C	
Rohdichte	LAB 015	20-30	25-35
Trocknungszeiten	FEICATM 1014 FEICATM 1005	• klebfrei: 10 min • schneidbar: 60 min • voll belastbar: 24h	
Ausbeute	FEICATM 1003	45 Liter	42 Liter
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,036 W/m.K	
Scherfestigkeit	ISO 527	81 kPa	100 kPa
Zugfestigkeit		103 kPa	
Temperaturbeständigkeit		• durchgängig: -40°C bis +90°C • zeitweise: -40°C bis +130°C	
Lagerung		zwischen +5°C und +25°C trocken lagern	
Lagerfähigkeit		9-12 Monate	

*Bitte beachten Sie, dass der erreichbare Feuerwiderstand von der jeweiligen Einbausituation abhängt.




FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Nullifire

Smart Protection

Linienförmige Fugen (horizontal, statisch)

Maximal zulässige Bewegungsaufnahme	Anwendungsbereich der Abdichtung	Anordnung	Bauteil	Minimale Wandstärke (mm)	Fugenbreite (mm)	Feuerwiderstand	Abdichtung	Prüfnachweis
7,5%	Horizontal		Beton, Porenbeton, Mauerwerk	150	5 6 bis 30	EI 240 EI 90	FF197 über gesamte Tiefe des Hohlraums	ETA 15/0172

Linienförmige Fugen (vertikal, statisch)

Maximal zulässige Bewegungsaufnahme	Anwendungsbereich der Abdichtung	Anordnung	Bauteil	Minimale Wandstärke (mm)	Fugenbreite (mm)	Feuerwiderstand	Abdichtung	Prüfnachweis
7,5%	Vertikal / Horizontal	 	Beton, Porenbeton, Mauerwerk	150 100	5 6 bis 30 31 bis 40 5 6 bis 30	EI 240 EI 90 EI 60 EI 180 EI 45	FF197 über gesamte Tiefe des Hohlraums	ETA 15/0172
			Beton, Porenbeton, Mauerwerk / Weichholz	150	5 bis 10	EI 180		

Aus ästhetischen Gründen oder aufgrund von Wasserdichtigkeit kann der PU-Schaum FF197 z. B. mit dem feuerwiderstandsfähigen Acryldichtstoff FS702 oder mit dem Hochbaufugen-Dichtstoff illbruck SP525 überbeschichtet werden. Warten Sie die vollständige Aushärtung von FF197 ab, um Blasenbildung zu vermeiden.